

**TEKNİK ÖZELLİKLER****PRINTPAN** Ürün Standardı: TSE-K-48

KONTROL KRİTERİ	TEST STANDARDI	BİRİM VEYA ÖZELLİK	KALINLIK ARALIKLARI		
			<15	≥15 ile 20	>20
KALINLIK	TSE K 48	mm	+ 0,5 / -0,3		± 0,5
YOĞUNLUK*1	TS EN 323	%		YL ±10 MDF ±7	
YAPIŞMA DAYANIMI	TS 6884	Derece		≥ 4A	
ÇİZİLME DAYANIMI	TS EN 14323	N		≥ 1,5	
AŞINMA DAYANIMI - DÜZ	TS EN 14323	Devir		≥ 10	
AŞINMA DAYANIMI - DESEN	TS EN 14323	Devir		≥ 5	
PARLAKLIK	TS EN 14323	Gloss Birimi (GU)		≥ 10	
SICAK SIVILARA KARŞI YÜZEY DAYANIMI - ÇAY	TS EN 12720	Derece		≥ 2	
SOĞUK SIVILARA KARŞI YÜZEY DAYANIMI - SU	TS EN 12720	Derece		≥ 2	

Kastamonu'nun resmi ticari markası olan **Printpan** levhalar, su bazlı astar boya ve su bazlı son kat boya ile işlem görmüş **MDF veya Yonga Levha** esaslı levhalardır. Bu tip levhalar özellikle mobilya arka panellerinde, kapama elemanlarında, çekmece zeminlerinde, kapı panellerinde, çekmece ve baza içlerinde kullanılmaktadır.

**\*1 Yoğunluk:** Pazar değişkenlikleri nedeniyle yoğunluk tam olarak belirtilmemiştir. Yoğunluğun tam değerini almak için ilgili Satış Sorumlusu ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

**Not 1:** Bu belge, güncellenmiş bir baskıyı tüm orijinal alıcılara gönderme yükümlülüğü olmaksızın şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. En son sürüme sahip olduğunuzu doğrulamak için ilgili satış yöneticisine başvurmanız önerilir.

**Not 2:** Güncel TSE belge/belge kapsamı için, ilgili satış yöneticisiyle iletişime geçmeniz önerilir